

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikadur-Combiflex® SG-10 P

YÜKSEK PERFORMANSLI DERZ YALITIM SİSTEMİ

AÇIKLAMA

Sikadur-Combiflex® SG-10 P sistemi modifiye edilmiş esnek polyolefin (FPO) su yalıtım bandı ile yüksek yapışmaya sahip uygun Sikadur® yapıştırıcılarından oluşur.

KULLANIM

Farklı yapı ve uygulamada tüm tip derzler ve çatlakların yalıtımında:

- Tüneller ve menfezler
- Hidro elektrik santrali
- Kanalizasyon tesisi
- Temeller
- Su temini yapıları ve içme suyu deposu
- Demir, çelik ve beton boruların etrafında

Sızdırmazlık olarak:

- Genleşme derzi
- İnşaat derzi
- Boru geçişi
- Çatlak

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Yüksek yapışma, uygulama öncesi yüzeyin aktive edilmesine gerek yoktur
- Oldukça esnektir
- Bir çok kimyasala karşı dirençlidir
- Hava koşullarına ve suya karşı dirençlidir
- Kök dayanımlıdır
- UV-dayanımlı
- Soğuk ve sıcak su etkisinde performans gösterir
- Plasticiser-içermez
- Sıcak hava ile kaynaklanabilir
- İçme suyu ile temasa uygundur.

ONAYLAR / STANDARTLAR

- Performans test raporu, Sikadur-Combiflex SG System, STUVA (Almanya), No. 1640-KEBE-001
- İçme suyu KTW Sertifika, Sikadur-Combiflex SG System, Hygiene-Institute (Almanya), Cert No. K-248079-14
- İçme suyu - (WRAS), 50°C'de su derecelerinde Test Raporu, Sikadur-Combiflex SG System, WRAS (UK), Sertifika No. 1708503
- İçme suyu - Hygienic Certificate, Sikadur-Combiflex SG System, National Institute of Hygiene (Polonya), Sertifika No. HK/W/0734/01/2017
- İçme suyu - (ACS) Sertifika, Sikadur-Combiflex SG System, CARSO (Fransa), Sertifika No. 16 MAT LY 108
- Polonya Uygunluk Test raporu, Sikadur-Combiflex SG System, Yol ve Köprü, No. IBDiM-KOT-2018/0127
- Kök dayanımı CEN/TS 14416 Test raporu, Sikadur-Combiflex SG-10, SKZ (Almanya), No. 89643/09
- Kesme dayanımı ISO 34-1 Test Raporu, Sikadur-Combiflex SG-20, Material Lab (BAE), No. 220533
- Çekme dayanımı ve kopma uzama ISO 527-1 Test Raporu, Sikadur-Combiflex SG-20, Material Lab (BAE), No. 240405
- AS/NZS 4020:2005 Test Raporu , Sikadur-Combiflex SG System, No.1116525

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Çok iyi yapışabilen modifiye edilmiş esnek polyolefin (FPO)
Ambalaj	Kalınlık: 1 mm Genişlik: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 cm Uzunluk: 25 m
Görünüm / Renk	Sikadur-Combiflex® SG-10P: Esnek açık gri membran
Raf Ömrü	Hasar görmemiş, açılmamış, orjinal sızdırmaz paketinde, üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Açılmış ve korunmayan rulolar 2 ay içerisinde kullanılmalıdır.
Depolama Koşulları	Kuru ve serin ortamda tutulmalıdır. Direkt güneş ışığı ve nemden koruyunuz.

TEKNİK BİLGİ

Shore D Sertliği	35	[DIN 53505]
Bitki Kök Dayanımı	Geçti	[CEN/TS 14416]
Çekme Dayanımı	> 12 N/mm ²	[EN 12311-2]
Uzama	> 650 %	[EN 12311-2]
Yırtılma Dayanımı	> 50 N/mm	[EN12310-2]
Ekyeri Dayanımı	> 300N/5cm > 400N/5cm	[EN 12316-2] [EN 12317-2]
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirlik	-40°C'de çatlak yok Geçti	[EN 495-5]
Su Geçirimsizlik	6 bar / 72h Hidrostatik su basıncı altında davranış	[EN 1928-B]
Kimyasal Dayanım	EN 1847'e göre test edilmiştir. Sika Teknik Servisine danışınız.	
Hava Etkisine Dayanımı	Yapay hava koşulları: 7500 h geçti	[EN ISO 4892-2/-3]
Yangına Tepki	Euroclass E	[EN ISO 11925-2, EN 13501-1]
Servis Sıcaklığı	-40°C min. to +60°C maks.	

UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı	0°C min. to +60°C maks.
Yüzey Sıcaklığı	+5°C min. ile +45°C maks. (Epoksi yapıştırıcı için gereken sıcaklıklar)

UYGULAMA TALİMATLARI

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Bant ölçüsü seçilmesi:

Doğru bant boyutu (kalınlık ve genişlik) uygun bir Sika® yapıştırıcısı seçilmesi beklenen performansına bağlıdır. İhtiyaç duyulması halinde Teknik Servise başvurunuz. 1 mm kalınlık sadece hafif yük etkisi altındaki yalıtım derzleri için uygundur.

En fazla izin verilen kalıcı uzama:

1 mm bant: yapıştırılmamış bant genişliğinin %10'u
2 mm bant: yapıştırılmamış bant genişliğinin %25'i

Not: Daha fazla hareket için bantı, derze çevrim (kapalı döngü) şeklinde yerleştirip sabitleyiniz.

Bandın Uygulanması:

Sikadur-Combiflex® SG-10 P uygulama yöntemini inceleyiniz.

Sikadur-Combiflex® SG-10 P bandının birleşimi:

Bant sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilir. **Kaynaklanacak alan yüzeyi stoch brite pedi veya zımpara kaydı ile silinip, pürüzlendirilir.**

Pürüzlendirilecek yüzey sadece kaynak yüzeyi olmalı, aksi taktirde yapışma gücü olumsuz etkilenebilir.

SINIRLAMALAR

Sikadur-Combiflex® SG Sistemi uygulama yöntemini inceleyiniz.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sikadur-CombiflexSG-10P-tr-TR-(01-2019)-1-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikadur-Combiflex® SG-10 P
Ocak 2019, Versiyon 01.01
02070315020000005

